

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	do rozładunku cementu, piasku, żwiru o granulatu z silosów przewoźnych i pojazdów transportowych
<b>Cechy szczególne</b>	współczynnik ścierania wg DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Norma</b>	ISO 1307
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	guma izolująca o wysokiej odporności na ścieranie
<b>Wkład</b>	syntetyczna wkładka tekstylna wysokiej wytrzymałości i skrętka miedziana
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	specjalna guma syntetyczna, o wysokiej odporności na ścieranie, działania ozonu i czynników atmosferycznych, spieniona.
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Czynniki robocze</b>	cement piasek żwir granulaty



## Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20