


# TR WGE

Rura z tworzywa sztucznego z PA 12, miękka

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	przewody sterujące w systemach hydraulicznych i pneumatycznych motoryzacja laboratoria pi przemysł spożywczy
<b>Cechy szczególne</b>	odporny na temperaturę i czynniki atmosferyczne mały ciężar
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	poliamid
<b>Wkład</b>	brak
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	poliamid
<b>Kolor</b>	żółty
<b>Temperatura min.</b>	-60 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Zakres temperatury</b>	krótkotrwały wzrost temperatury do 120°C
<b>Czynniki robocze</b>	olej mineralny smar materiały pędne odporny na wodne roztwory kwasów, ługi i sole



## Wskazówka

Od 20 °C należy uwzględnić współczynnik zmniejszający ciśnienie.<br>

(Maks. ciśnienie robocze = ciśnienie robocze x współczynnik).<br>

Temp.: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

<br>Współczynnik: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
TR 04-0.5 WGE	3,0	4,0	0,50	19,0	20
TR 04-0.65 WGE	2,7	4,0	0,65	26,0	20
TR 04-1 WGE	2,0	4,0	1,00	45,0	20
TR 05-0.85 WGE	3,3	5,0	0,85	28,0	25
TR 05-1 WGE	3,0	5,0	1,00	34,0	25
TR 06-1 WGE	4,0	6,0	1,00	27,0	30
TR 08-1 WGE	6,0	8,0	1,00	19,0	40
TR 08-1.25 WGE	5,5	8,0	1,25	26,0	40
TR 08-1.5 WGE	5,0	8,0	1,50	31,0	40
TR 10-1 WGE	8,0	10,0	1,00	15,0	60
TR 10-1.25 WGE	7,5	10,0	1,25	19,0	60
TR 10-1.5 WGE	7,0	10,0	1,50	23,0	50
TR 10-2 WGE	6,0	10,0	2,00	34,0	50
TR 12-1 WGE	10,0	12,0	1,00	12,0	60
TR 12-1.5 WGE	9,0	12,0	1,50	19,0	60
TR 12.5-1.25 WGE	10,0	12,5	1,25	15,0	75
TR 12-2 WGE	8,0	12,0	2,00	27,0	60
TR 14-1.5 WGE	11,0	14,0	1,50	16,0	80
TR 14-2 WGE	10,0	14,0	2,00	22,0	75
TR 15-1.5 WGE	12,0	15,0	1,50	15,0	90
TR 16-2 WGE	12,0	16,0	2,00	19,0	95
TR 18-2 WGE	14,0	18,0	2,00	16,0	100
TR 20-2 WGE	16,0	20,0	2,00	14,0	120
TR 22-2 WGE	18,0	22,0	2,00	13,0	150
TR 25-2.5 WGE	20,0	25,0	2,50	14,0	150
TR 28-2.5 WGE	23,0	28,0	2,50	13,0	150
TR 30-2.5 WGE	25,0	30,0	2,50	8,0	260

BD = ciśnienie robocze

## Warianty produktu

TR WB	Rura z tworzywa sztucznego z PA 12, miękka, niebieski
TR WR	Rura z tworzywa sztucznego z PA 12, miękka, czerwony
TR WS	Rura z tworzywa sztucznego z PA 12, miękka, czarny
TR WT	Rura z tworzywa sztucznego z PA 12, miękka, przezroczyste